

Glutolin M22 instant

Anwendungsbereich:

Tapezier-Maschinen-Kleister mit konzentrierter Klebkraft und hohem Festkörpergehalt für die sichere Verklebung von Rauhfaser, glatten und geprägten Vliestapeten, Strukturpapeten, Vinyl- und Spezialtapeten, papierkaschierten Glasgewebe- und Textiltapeten, schwere Prägetapeten sowie Rollenmakulatur.

Eigenschaften:

- Methylcellulose mit Kunstharz
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- maschinengerechtes Fließverhalten
- auch für Roll- und Bürstenauftrag
- sichere Kantenhaftung
- optimale Kleisterverteilung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- gleichmäßige Trocknung der verklebten Bahnen
- optimale Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- einheitliche Strukturausbildung bei Rauhfaser
- kalk- und zementbeständig

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Konservierungsmittel und Additive
 Schüttdichte: ca. 0,51 g/cm³
 pH-Wert: ca. 8,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, glatt und gleichmäßig saugfähig sein. Alte Tapeten mit Tapetenablöser Glutolin TA entfernen. Risse und Löcher mit Glutofill WF schließen, unebene und raue Flächen mit Glutofill WG glätten. Sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln. Stark saugfähige Untergründe vorkleistern (s. Tabelle) oder ebenfalls grundieren. Auf nicht saugfähigen Untergründen gegebenenfalls Rollenmakulatur kleben. Farblich ungleichmäßige Untergründe mit Glutogrund TP Tapetengrund weißpigmentiert überstreichen.

Verarbeitung:

Lösen von ®Glutolin M22 instant:

1. Kaltes Wasser (lt. Tabelle) in sauberen Eimer füllen.
2. Wasser kräftig rühren und Packungsinhalt einstreuen.
3. Nach 1 – 2 Minuten nochmals durchrühren.
4. Nach 5 Minuten kräftig durchschlagen und verarbeiten.

Tapезieren:

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste gleichmäßig auf die Tapete auftragen und die Tapetenbahn zusammenlegen. Weichzeit beachten. Bei dimensionsstabilen Vliestapeten ist auch ein Wandauftrag mit der Rolle möglich.

Anwendung	Ansatz
Vorkleistern	1 : 40 (300 g in 12 l Wasser, 750 g in 30 l Wasser)
Auftrag mit Tapeziergerät oder Bürste	1 : 20 (300 g in 6 l Wasser, 750 g in 15 l Wasser)
Auftrag mit der Rolle	1 : 17,5 (300 g in 5,25 l Wasser, 750 g in 13 l Wasser)

Hinweise:

Verarbeitungsvorschriften des Tapetenherstellers beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Klebstoffreste mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Werkzeuge und Gefäße mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutolin.de oder unter sds@glutolin.de.

Lagerung und Entsorgung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern. Leere Glutolin-Packungen dem Altpapier-Recycling zuführen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
063201074	4044899632016	300 g
063202074	4044899632023	750 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.