

Glutolin GTX Spezial-Kleber

Hochwertiger, universell einsetzbarer Tapetenkleister mit Methylcellulose

Anwendungsbereich: Zum Verkleben von Vinyl- und Vinylschaumtapeten, allen Arten von Textiltapeten, Glasfaser, papierkaschierten Glasfasertapeten sowie allen schweren Tapeten. Zement- und kalkbeständig.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Dispersionspulver, Stärkeether
Schüttgewicht:	0,50 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	200 - 300 ml/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen können, sollten mit einem *Flecken-Decker Isolierspray* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *Glutogrund TP Tapetengrund*. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

Verarbeitung: *Glutolin GTX* unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Bei Auftrag auf die Tapeten:

Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Einweichdauer wird die Tapete wie gewohnt auf Stoß verklebt und mit einer Tapezierwalze angedrückt.

Bei Auftrag auf den Untergrund:

Zugeschnittene Tapetenbahn ca. 5 Minuten vor dem Ankleben auf der Rückseite leicht anfeuchten, um Blasenbildung zu vermeiden. *Glutolin GTX* mit einer Lammfellrolle gleichmäßig in Tapetenbreite von 1 - 2 Bahnen auftragen. Danach Tapeten ins Kleisterbett einlegen und andrücken. Stöße nach kurzer Zeit mit einem glatten Nahtroller nachbehandeln. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen wird ein Zusatz von 20 % *Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber (750 g Dose)* empfohlen.

Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit Wasser abwaschen.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Paket	500-g-Paket reicht für
Profilschaumtapeten, Strukturvliesbeläge, Glasfasergewebe, Textiltapeten	1 : 15	7,5	37 - 45 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

200 g - 390 007 45

Bestell-Nr.: 500 g - 390 018 06 - im 4-kg-Karton 8 x 500 g

500 g - 390 007 53 - Sparkarton 20 x 500 g

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g

Faltschachtel à 500 g